

Fact sheet

Eigenschap	Methode	Typisch resultaat	Eenheden	*
Dikte	DIN 50988-2	5.9 - 6.1	mm	(1)
Gewicht	DIN 50988-2	7.6 - 8.0	kg/m ²	(2)
Treksterkte	DIN EN ISO 61	64 - 84	N/mm ²	
Schokbestendigheid (bal)	Bolidt Test 3010	50 - 55	cm	(3)
Hardheid	DIN 53505	40 - 50	Shore D	(4)
E-modulus	DIN EN ISO 61	6800 - 7800	N/mm ²	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	DIN 53752	28 x 10 ⁻⁶	m/m.K	
Wrijvingscoëfficiënt (droog)	NTA 7909; 2003NL	> 0.85		(5)
Wrijvingscoëfficiënt (nat)	NTA 7909; 2003NL	> 0.85		(5)
Anti-slip eigenschappen	DIN 51097	30° - pass Klasse C vereiste (24° min.)	° hoek	(6)
Rookdichtheid	IMO FTPc part 2	voldoet		(7)
Giftigheid van de rookgassen	IMO FTPc part 2	voldoet		(7)
Vlamuitbreiding	IMO FTPc part 5	voldoet		(7)
Aantasting door sigaretten	DIN 51961	0.0	mm	(8)
Verkleuring	UNE 53384	8 - 13	E94	(9)
Waterondoorlatendheid	Bolidt Test 1001	100	%	(10)
Elektrische geleiding	IEC 61340-4-1	> 1 x 10 ¹²	Ω	(11)
Wateropname	DIN 53495	< 0.1	% gewicht	(12)
Glans	NEN EN ISO 2813	< 5	GU	
Slijtvastheid	ASTM D-4060	< 130	mm ³	(13)
Vries dooi stabiliteit	Bolidt Test 2012	voldoet		(14)

- (1) testcertificaat 27711n22 / 10-2007
 (2) testcertificaat 27711n23 / 10-2007
 (3) testcertificaat 27711n24 / 10-2007
 (4) testcertificaat 27711n25 / 09-2007
 (5) testcertificaat 27711n26 / 08-2007
 (6) testcertificaat 45190604001 / 04-2006
 (7) testcertificaat 124.083 van See-Berufsgenossenschaft/01-2008
 (8) testcertificaat 27711n14 / 09-2007
 (9) testcertificaat 27711n27 / 10-2007
 (10) testcertificaat 27711n21 / 09-2007
 (11) testcertificaat 27711n28 / 10-2007
 (12) testcertificaat 27711n11 / 09-2007
 (13) testcertificaat 27711n12 / 09-2007
 (14) testcertificaat 27711n20 / 10-2007